

## Cementbruk A

Cementbruk A är ett torrbruk som blandas med vatten för att få ett användningsklart bruk för putsning och murning.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

	Cementbruk A
<b>Artikelnr</b>	5540105
Som sockelputs där det ställs höga krav på hållfastheten	X
Murning av glasbetongblock, natursten och betongblock.	X
Putsning av kallmurar	X

### ÅTGÅNG

Murning av glasbetongblock tjocklek 12 cm, ca 50 kg/m<sup>2</sup> Ca 18 kg/m<sup>2</sup> vid 10 mm putsskikt

### ARBETSANVISNING

Se Finjas "Hjälp vid murning" och "Hjälp vid putsning" ([www.finja.se/Tips och Idéer](http://www.finja.se/Tips%20och%20Id%C3%A9er))

### BLANDNING

Blandas maskinellt ca 10 minuter i planblandare med ca 4 liter vatten per säck (25 kg). Detta ger 14 liter färdigt bruk.

#### Användningsråd vid murning

Murstenarna skall vara torra, kontrollera sugningen på murstenarna, arbeta ej med för blött bruk. Mura alltid med fyllda fogar. Bruk som börjat hårdna skall kasseras. Skydda alltid murverk mot regn respektive sol, håll jämn temperatur och alltid över + 5° C under härdningstiden

#### Användningsråd vid putsning

Underlaget förvattnas och det färdiga putsskiktet eftervattnas för ökad hållfasthet.

#### Vinteråtgärder

Vid användning under + 5°C skall vinteråtgärder vidtagas. Murning kan ske med tillsättande köldtillsats, men detta ersätter ej vinteråtgärder, dvs värme, snöskydd etc. Under varma årstider skall murverket skyddas mot direkt solstrålning. Sträva alltid att hålla ca + 15° C under härdningstiden.

## TEKNISKA DATA

	Cementbruk A
Bindemedel	Cement Std P
Ballast	Natursand 0–3 mm
Användningstid +20°C	ca 2 tim
Börjar hårdna efter	ca 4 tim
Frostbeständighet	Ja
Rekommenderad skiktjocklek	10–12 mm

## FÖRPACKNING

Produkten levereras som standard i 25 kg säck men kan (i regel) även fås i 1000 kg storsäck samt 10-tons behållare.

## LAGRING

Förvaras torrt. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning. Tillverkningsdatum anges på förpackning.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se)*

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, black, sans-serif font. The letters "I" and "N" are connected. Below the text are three horizontal lines of varying lengths, creating a stylized underline effect.